

Les essences dans la construction bois cordé (selon **CORDWOODGUY**)

	<b>résistance a la pourriture</b>	<b>grande resistance</b>				<b>resistance modérée</b>				
<b>Essence</b>	PACIFIC YEW: if du pacifique	BALD CYPRESS: cyprès chauve (jeune)	CEDARS: cèdre	JUNIPER: génévrier	REDWOOD: pin sylvestre	BALD CYPRESS: cyprès chauve	DOUGLAS FIR: sapin de douglas	WESTERN LARCH: mélèze	MONTEREY PINE	EASTERN WHITE PINE: Pin blanc d'Amérique
Lien1	If (Us)	Cyprès (Us)	Cèdre (Us)	Genevrier (Us)	Pin (Us1)	Cyprès (Us)	Douglas (Us)	Mélèze (Us)	Pin (Us)	Pin (Us)
Lien2	If (Fr)	Cyprès (Fr)	Cèdre (Fr)	Genevrier (Fr)	Pin (Us2)	Cyprès (Fr)	Douglas (Fr)	Mélèze (Fr)		Pin (Fr)
Lien3					Pin (Fr)					

	<b>resistance modérée</b>					<b>faible resistance pourriture</b>					<b>trés faible resistance pourriture</b>
<b>Essence</b>	PITCH PINE:pin rigide	SLASH PINE	SHORTLE AF PINE	SPRUCE PINE	TAMARACK	PONDEROSA PINE	SUGAR PINE	TABLEMOUNTAIN PINE	VIRGINIA PINE	SPRUCES	
Lien1	Pin (Us)	Pin (Us)	Pin (Us)		Tamarack (Us)						Epicéa (Us)
Lien2	Pin (Fr)	Pin (Fr)									Epicéa (Fr)
Lien3											

	<b>Le plus mauvais</b>	<b>grande resistance</b>
<b>Essence</b>	TSUGA	Thuya
Lien1	Tsuga (Us)	Thuya (Fr)
Lien2		
Lien3		

Le Thuya est vendu sous la dénomination commerciale de « red cedar »